

SIDER AL CW 4043

Bacchette animate per brasatura forte

DESCRIZIONE

Bacchette in lega Al-Si con anima in disossidante per brasatura a fiamma di laminati, profili e fusioni di alluminio puro e leghe di alluminio con tenore di silicio inferiore al 5%.

Ideale per l'impiego in manutenzioni o per uso hobbistico.

CLASSIFICAZIONE e COMPOSIZIONE (vergella)

AWS A5.10 ER4043

[%] in peso		
Si	Fe	Al
4,5 – 6 %	<0.80%	Resto

CARATTERISTICHE (vergella)

Intervallo di fusione [°C]	573	625
Rp 0.2	70 – 90 N/mm ²	
Rm	105 – 130 N/mm ²	
Allungamento [%]	15-25	

CONFEZIONI E MISURE

Astucci da 1 kg	
Lunghezza	mm 500
Codice	
MALW-02C	Ø 2,0 mm
MALW-03C	Ø 3,0 mm

Disponibile versione in AL 99.5%